

# Satilux W 600 ASS weiss

Technisches Merkblatt

- ➔ **offenporige, atmungsaktive ASS-Holzlasur**
- ➔ **für Innen und Dachuntersichten**
- ➔ **wasserverdünnbar, lösemittelfrei**

<b>Eigenschaften</b>	Satilux-W 600 ASS ist eine wasserverdünnbare, offenporige, atmungsaktive, seidenmatte Dünnschicht-Weisslasur auf Basis einer lösemittelfreien ASS-Acryl-PU-Harzkombination. Satilux-W 600 ASS ist blockfest und sehr renovationsfreundlich. Nach Trocknung völlig geruchlos und biologisch gut abbaubar.
<b>Einsatzgebiet</b>	Satilux-W 600 ASS eignet sich für die Behandlung von Nadelholz im Innenbereich und für Dachuntersichten. Keine Gefährdung für Mensch und Umwelt, auch für Wohn- und Schlafräumen geeignet. Für den direkt bewitterten Aussenbereich empfehlen wir PERL-COLOR (z.B. PC-101 weiss).
<b>Verarbeitung</b>	streichen, spritzen und industrielle Applikationsmethoden Satilux-W 600 ASS sollte grundsätzlich unverdünnt verwendet werden (keine Viskositätskorrektur vornehmen). <u>Vor Gebrauch gründlich aufrühren.</u>
<b>Verbrauch</b>	ca. 80 - 140 g/m <sup>2</sup> pro Anstrich. Genaue Verbrauchsmengen durch Probeauftrag ermitteln.
<b>Trocknung</b>	ca. 2 - 6 h bei Raumtemperatur. Bei wenig saugfähigem Holz, bei Hartholz und bei nasskalter Witterung kann sich die Trocknung verzögern.
<b>Bestell-Info</b>	Farbton: weiss Falls erforderlich nur mit Satilux-W farblos SB-12 (farblos mit SUN-BLOCKER Lichtschutz) aufhellen. <u>Achtung:</u> Je transparenter die Einstellung desto stärker beeinträchtigt die Holzvergilbung das Gesamtbild! Wir empfehlen W 600 in der Original-einstellung zu verwenden (optimaler Lichtschutz). Gebindegrössen: 1 kg / 5 kg / 25 kg
<b>Haltbarkeit</b>	gut verschlossen und kühl gelagert mind. 6 Monate
<b>Giftklasse</b>	frei <b>BAG T Nr. 76410</b> <b>Transport:</b> kein Gefahrgut
<b>Vorbehandlung</b>	Bei Holzkonstruktionen, wo Verrottungsschutz und/oder Schutz gegen Insekten notwendig ist/sind, wird eine Basisbehandlung mit einem vom BUWAL bewilligten Holzschutzmittel wie z. B. Lignol F extra empfohlen. In Feuchträumen und im Aussenbereich, wo Schutz gegen Verfärbung durch Bläuepilze verlangt wird, empfehlen wir eine Basisimprägnierung mit z.B. Lignol WAB.
<b>Aufbau</b>	mind. 2 Anstriche bei sägerauhem oder geschliffenem und 3 Anstriche bei gehobeltem Holz
<b>Verarbeitungsbeispiele</b>	<b>Holz im Innenbereich und Dachuntersichten</b> 1 x ASS-Grund weiss 1 x Satilux-W 600 ASS weiss  Eine 2malige Behandlung mit W 600 direkt auf Holz ist ebenfalls möglich. Die Variante mit ASS-Grund weiss besitzt jedoch eine höhere Absperrwirkung gegen Holzinhaltstoffe. ➔ Baubedingungen berücksichtigen, z.B. Feuchtebelastung, Massiv- oder Trockenbauweise etc.
<b>Gerätereinigung</b>	in frischem Zustand mit Wasser, eingetrocknete Farbe mit Jet-Reiniger

Böhme AG, Stationsstrasse 37, CH-3097 Liebefeld, Telefon 031/971 11 63, Telefax 031/971 78

22