

3-Schicht Naturholzplatten

Qualität A

- Oberfläche geschliffen, fugenfrei, leichte Oberflächenrisse erlaubt
- gesunde, festverwachsene Äste, einzelne schwarze bzw. schwarzumrandete Äste bis max. 20 mm Durchmesser
- frei von Markröhren (ausgenommen einzelne bis max. 20 cm Länge)
- vereinzelt kleine Harzgallen bis 3 x 30 mm
- gesundes Holz, frei von Verfärbungen
- praktisch buchsfrei - leichter Buchs erlaubt
- Leimfugendicke max. 0,2 mm
- vereinzelt mit Naturastdübel (15 mm) ausgeflickt
- Harzgallen mit Thermoplast Kunstharz ausgegossen

Qualität AB

- Oberfläche geschliffen, fugenfrei, leichte Oberflächenrisse erlaubt
- gesunde, festverwachsene Äste, einzelne schwarze bzw. schwarzumrandete Äste bis max 20 mm Durchmesser
- frei von Markröhren (ausgenommen einzelne bis max. 40 cm Länge)
- vereinzelt Harzgallen bis 5 x 50 mm
- gesundes Holz, frei von Verfärbungen (ausser leichte Bläue)
- leichter Buchs erlaubt
- Leimfugendicke max. 0,25 mm
- vereinzelt mit Naturastdübel (15 mm) ausgeflickt
- Harzgallen mit Thermoplast Kunstharz ausgegossen

Qualität B

- Oberfläche geschliffen, fugenfrei, einzeln feine Risse erlaubt
- schwarze Äste und Flickäste erlaubt, jedoch keine Anhäufungen
- Markröhren bis ca. 1/2 Lamellenlänge erlaubt
- einzelne Harzgallen bis 5 x 50 mm
- kleinere Farbfehler (Bläue, Rostreif)
- leichter Buchs und Rindeneinwüchse bis ca. 15 mm erlaubt
- Leimfugendicke max. 0,3 mm
- Harzgallen und Durchfalläste mit Thermoplast Kunstharz ausgegossen

Qualität C

- Oberfläche geschliffen
- Leimfugendicke max. 0,40 mm
- sonst keine besonderen Qualitätsansprüche erforderlich
- Harzgallen und Durchfalläste mit Thermoplast Kunstharz ausgegossen

Qualität K (Konstruktionsqualität)

- Oberfläche geschliffen
- nicht geflickt
- leichter Wurmstich erlaubt
- Fugen erlaubt
- kurze Lamellen erlaubt
- sonst keine besonderen Qualitätsansprüche erforderlich