

## **Massivholz Platten**

### **Qualität A**

- Oberfläche geschliffen, fugenfrei, leichte Oberflächenrisse erlaubt
- gesunde, festverwachsene Äste, einzelne schwarze bzw. schwarzumrandete Äste bis max. 20 mm Durchmesser
- frei von Markröhren (ausgenommen einzelne bis max. 25 cm Länge)
- vereinzelt kleine Harzgallen bis 5 x 50 mm
- gesundes Holz, frei von Verfärbungen ausserhalb der gesunden Holzstruktur
- praktisch buchsfrei - leichter Buchs erlaubt
- Leimfugendicke max. 0,2 mm
- vereinzelt mit Naturastdübel (15 mm) ausgeflickt
- Harzgallen mit Thermoplast Kunstharz ausgegossen

### **Qualität AB**

- Oberfläche geschliffen und fugenfrei, leichte Oberflächenrisse erlaubt
- gesunde, festverwachsene Äste, einzelne schwarze bzw. schwarzumrandete Äste bis max. 25 mm Durchmesser
- frei von Markröhren (ausgenommen einzelne bis max. 50 cm Länge)
- Harzgallen bis max. 5 x 50 mm
- gesundes Holz, frei von Verfärbungen (ausser leichte Bläue)
- leichter Buchs und Rindeneinwuchs erlaubt
- Leimfugendicke max. 0,25 mm
- vereinzelt mit Naturastdübel (15 mm) ausgeflickt
- Harzgallen mit Thermoplast Kunstharz ausgegossen

### **Qualität B**

- Oberfläche geschliffen, fugenfrei, einzeln feine Risse erlaubt
- schwarze Äste und Flickäste erlaubt
- Harzgallen erlaubt
- Farbfehler (Bläue, Rostreif)
- Buchs und Rindeneinwüchse erlaubt
- Leimfugendicke 0,3 mm
- Harzgallen und Durchfalläste mit Thermoplast Kunstharz ausgegossen

### **Qualität BC**

- Oberfläche geschliffen, Platten formatiert, fugenfrei, feine Risse erlaubt
- schwarze Äste und Flickäste erlaubt
- große Harzgallen erlaubt
- Farbfehler (Bläue, Rostreif)
- Buchs und Rindeneinwüchse erlaubt
- Leimfugendicke 0,35 mm
- Harzgallen und Durchfalläste mit Thermoplast Kunstharz ausgegossen

### **Qualität C**

- Oberfläche geschliffen
- leichter Wurmstich erlaubt
- Leimfugendicke 0,40 mm
- sonst keine besonderen Qualitätsansprüche erforderlich
- Harzgallen und Durchfalläste mit Thermoplast Kunstharz ausgegossen