

E&F Abbundwerk AG

Wangen an der Aare

Mosnang

Ostermundigen

Tragwerke / Ingenieur Holzbau

Holztragwerke können in nahezu beliebiger Form und Dimensionen hergestellt werden. Es werden hochbelastbare Systeme, mit großen Spannweiten und in der Kombinationsmöglichkeit mit anderen Materialien erreicht. Dank unseren guten Beziehungen zu verschiedenen Lieferanten können wir Preisgünstige Lösungen anbieten.



Technische Daten

Holzart:	Fichte
Feuchtigkeit:	11% +/- 2%
Aufbau:	40 mm Lamellen
Verleimung:	Melamin- Harnstoffharz
Breite:	80- 280 mm (20 mm)
Höhe:	120- 2560 mm
Max. Länge:	bis 36.00 m
Max. Überhöhung:	4.00 m
Festigkeitsklassen:	GL24h / GL28c / GL32h
Herkunft:	CH, EU-Raum
Lieferfrist:	ca. 3-4 Wochen

